

FIȘĂ TEHNICĂ**GRUND****Pentru tencuieli decorative****Nr.: 28, Ediția: 1, Revizia: 4****DATA: 09.10.2023****PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:**

GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE este o amorsă gata de utilizare, pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă în amestec cu nisip fin de cuarț. Se folosește pentru a reduce absorbția suprafețelor minerale și ca intermediar de fond de aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative

- Aderență excelentă;
- Realizează o peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă;
- Rezistența la uzură (zgâriere și șocuri mecanice);
- Rezistența la acțiunea soluțiilor alcaline, variații de temperatură și gaze industriale.

**UTILIZARE:**

GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE se utilizează ca strat de fond înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale, var-ciment, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton, sisteme termoizolante și pe vopsitorii vechi rezistente la fiecare uzură.

DATE TEHNICE:

Aspect produs	Pastă vâscoasă, omogenă
Densitate, 20°C	1,4±0,05
Conținut substanțe nevolatile %	60±2
PH	8-9,5
Aspect peliculă	Mat, texturat
Consum specific	0,20-0,35 kg/m²/, în funcție natura suportului. Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

APLICARE/ MOD DE UTILIZARE:**Pregătirea suportului:**

Suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate și fără denivelări. Tencuielile noi trebuie să se lase în mod obligatoriu pentru uscare și maturare (cca. 4 săptămâni de la punerea în operă). La tencuielile vechi, zonele preparate trebuie să fie de asemenea uscate. Pe tencuielile finisate grosier sau pe cele cu denivelări, se recomandă aplicarea unei tinci pentru a permite obținerea unei acoperiri uniforme prin drișuire.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

Această ediție înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă

Preparare și aplicare:

Înainte de deschiderea ambalajului se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului. Înainte de utilizare, conținutul din recipient se amestecă foarte bine. Se aplică uniform, fără întreruperi, cu rola (trafalet) sau bidinea, nediulat, un strat de GRUND PENTRU TENCUIELI.

Timpul de uscare: 12 ore. Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Ustensilele se spală cu apă sau apă cu detergent, imediat după întrebuințare.

ATENȚIE:

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

Nu se recomandă aplicarea pe timp de ceață, ploaie, vânt puternic sau în bătaia directă a razelor solare. Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare și poate crea chiar probleme ulterioare de aderență la suport. Condițiile optime de mediu: temperatura 10°C-30°C, iar umiditatea relativă $\leq 65\%$. Respectarea indicațiilor producătorului duce la atingerea performanței produsului. Utilizatorii produsului trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor cât și conținutul prezentei fișe tehnice. În cazul nerespectării indicațiilor producătorului, producătorul nu-și asumă responsabilitatea asupra performanțelor produsului.

TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației, în condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Produsul se ambalează în recipiente de 25 kg din material plastic, închis etans, marcați cu denumire produs, nume producător, lot/dată fabricație, volumul nominal. Depozitarea produsului se face în locuri uscate, la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C. Transportul se face cu mijloace de transport acoperire, respectând același interval de temperaturi ca și la depozitare.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă